

SREDSTVA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU OD KOROZIJE

INA Antoksin Fluid M3

Opći podaci - primjena

INA Antoksin Fluid M3 je sredstvo za privremenu zaštitu od korozije na osnovi mineralnog ulja, inhibitora korozije i naftnog otapala. Posjeduje naglašeno svojstvo istiskivanja vlage s predmeta koji se zaštićuje. Preporučuje se za zaštitu metalnih poluproizvoda i gotovih proizvoda u zatvorenom prostoru. Tip zaštitnog sloja: tanak uljni, svjetlosmeđi, proziran.

Svaki slučaj zaštite potrebno je posebno razmotriti, a općenito interval zaštite se može postići ovisno o uvjetima skladištenja i transporta.

Vrijeme zaštite:

- u zatvorenom prostoru do 12 mjeseci.

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/8 REE

MIL-C-16173 E, Grade 3

INA N 22-211 TIP 3

Svojstva	INA Antoksin Fluid M3	Metoda
Izgled i boja	smeđa tekućina	vizualno
Plamište (AP), °C	30	ISO 13736
Debljina zaštitnog sloja, mm	0,004	MIL-C-16173E
Sposobnost zaštite od korozije		
- vlažna komora, dana, min.	30	ASTM D 1748
- slana komora, sati, min.	12	ASTM B 117

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.