

SREDSTVA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU OD KOROZIJE

INA Antoksin Fluid M4

Opći podaci - primjena

INA Antoksin Fluid M4 je sredstvo za privremenu zaštitu od korozije na osnovi mineralnog ulja i specijalnih voskova, inhibitora korozije i naftnog otapala. INA Antoksin Fluid M4 je namijenjen za zaštitu metalnih poluproizvoda, gotovih proizvoda i strojeva, posebno kod vanjske zaštite. Naročito je pogodan za zaštitu strojeva i postrojenja u prekomorskom transportu. Tip zaštitnog sloja: tvrd, svijetlosmeđi, proziran i neljepljiv. Prije uporabe proizvod treba dobro izmiješati.

Svaki slučaj zaštite je potrebno posebno razmotriti, a općenito se mogu postići intervali zaštite ovisno o uvjetima skladištenja i transporta.

Vrijeme zaštite:

- na otvorenom prostoru do 18 mjeseci,
- u zatvorenom prostoru do 36 mjeseci.
- u natkrivenom prostoru do 30 mjeseci

Razina kvalitete - specifikacije

ISO 6743/8 RF

MIL-C-16173 E, Grade 4

INA N 22-211 TIP 4

Svojstva	INA Antoksin Fluid M4	Metoda
Izgled i boja	smeđa tekućina	vizualno
Plamište (AP), °C	30	ISO 13736
Debljina zaštitnog sloja, mm	0,070	MIL-C-16173E
Sposobnost zaštite od korozije - vlažna komora, dana, min. - slana komora, sati, min.	60 336	ASTM D 1748 ASTM B 117
Otpornost suhog zaštitnog sloja - pri povišenoj temperaturi (80 °C) - pri niskoj temperaturi (-40 °C)	zadovoljava zadovoljava	MIL-C-16173E

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.