

SREDSTVA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU OD KOROZIJE

INA Asol

Opći podaci - primjena

INA Asol je univerzalni sprej namijenjen za uporabu u kućanstvima, radionicama, na vozilima svih vrsta, plovilima, alatima, strojevima, uređajima i oružju. Podmazuje i štiti od korozije, otpušta zapečene i zahrđale navoje, štiti elektrovodove i električne kontakte od vlage. Pogodan je i za čišćenje i zaštitu streljačkog oružja. Duboko prodire na sva mjesta, podmazuje, čisti i štiti od korozije matice, vijke, zasune, dijelove strojeva, alate, dijelove bicikla, motora i drugo. Ima svojstvo istiskivanja vode, te štiti od korozije i pri dužem skladištenju.

Skladištenje

Skladištiti u zatvorenom prostoru, a preporučena temperatura skladištenja je do 50 °C. Rok skladištenja je 3 godine kod gore navedenih uvjeta.

| Svojstva | INA Asol | Metoda |
|--|----------------------|--------------|
| Izgled i boja | tamno smeđa tekućina | vizualno |
| Gustoća pri 20 °C, g/cm ³ | 0,840 | ISO 3675 |
| Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm ² /s | 2,7 | ISO 3104 |
| Plamište (AP), °C | 30 | ISO 13736 |
| Tecište, °C | -40 | ISO 3016 |
| Debljina zaštitnog sloja, mm | 0,004 | MIL-C-16173D |
| Sposobnost zaštite od korozije | | |
| - vlažna komora, dana | >35 | ASTM D 1748 |
| - slana komora, sati | >24 | ASTM B 117 |

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.