

## SREDSTVA ZA PRIVREMENU ZAŠTITU OD KOROZIJE

## INA Asol U

### Opći podaci - primjena

INA Asol U je ulje za podmazivanje i privremenu zaštitu od korozije. Posjeduje svojstva istiskivanja vlage i ne djeluje agresivno na obojene metale. Štiti od korozije i u vlažnoj i u slanoj atmosferi. Ovo ulje služi za tjedno održavanje svih vrsta streljačkog, artiljerijskog naoružanja i opreme.

Svaki slučaj zaštite je potrebno posebno razmotriti, ovisno o uvjetima skladištenja i transporta.

Vrijeme zaštite je u zatvorenom prostoru do 12 mjeseci, a u natkrivenom prostoru do 8 mjeseci.

### Razina kvalitete - specifikacije

MIL-C-22235A

INA N 22-214

Svojstva	INA Asol U	Metoda
Izgled i boja	bistra, smeđa tekućina	vizualno
Kinematička viskoznost pri 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	37	ISO 3104
Indeks viskoznosti	100	ISO 2909
Plamište (COC), °C	165	ISO 2592
Tecište, °C	-30	ISO 3016
Kiselinski broj, mg KOH/g	1,20	ISO 6618
Sadržaj vode i mehaničkih nečistoća, vol. %	ne sadrži	ISO 3734
Debljina zaštitnog sloja, mm	0,005	MIL-C-16173E
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3h)	1 a	ISO 2160
Sposobnost zaštite od korozije		
- vlažna komora, dana, min.	30	ASTM D 1748
- slana komora, sati, min.	24	ASTM B 117

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.