

INA Klizna mast

Opći podaci - primjena

INA Klizne masti su kalcijeve EP mazive masti mineralne osnove. Koriste se kao drugi namaz na INA Baznu kliznu mast na navozima za porinuće brodova.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-221 TIP 1

Svojstva	INA Klizna mast			Metoda
	3-P	3-R	3-S	
Kinematička viskoznost baznog ulja, mm ² /s				
- pri 40 °C	68			ISO 3104
- pri 100 °C	8			
Izgled i boja	homogena, žuto - smeđa mast			vizualno
Kapljište, °C	100			ISO 2176
Penetracija poslije gnječenja - 60 ciklusa pri 25 °C, 0,1 mm	230	250	255	ISO 2137
Korozivnost (Cu, 100 °C, 3 h)	1 a			ISO 2160
Sadržaj vode, vol. %	1,5			ISO 3733
Količina slobodnih alkalija (kao NaOH), mas. %	0,05			ASTM D 128
Mehanička stabilnost, - promjena penetracije nakon gnječenja (10 000 ciklusa), %	14			ISO 2137
Otpornost prema vodi ispiranjem (38 °C, 1 h), mas. %	1	2	2	ISO 11009
Izdvajanje ulja (40 °C, 168 h) mas. %	1	2	2	IP 121

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.