

## INA VIK 46

### Opći podaci - primjena

INA VIK 46 je ulje za vijčane kompresore. Posjeduje dobru oksidacijsku i termičku stabilnost, dobra detergentno dispergantna svojstva te štiti od korozije. Podnosi velika opterećenja i visoke temperature. Interval zamjene je godinu dana ili 4000 radnih sati.

### Razina kvalitete - specifikacije

INA N 22-145

Svojstva	INA VIK 46	Metoda
Izgled i boja	bistro, smeđe ulje	vizualno
Kinematička viskoznost pri 40 °C mm <sup>2</sup> /s	44	ISO 3104
Plamište (COC), °C	200	ISO 2592
Tecište, °C	-40	ISO 3016
Korozivnost (Cu, 150 °C, 3 h)	1 a	ISO 2160
Sadržaj vode i mehaničkih onečišćenja, vol. %	ne sadrži	ISO 3734

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez predhodne obavijesti.