

INA Bazna klizna mast

Opći podaci - primjena

INA Bazna klizna mast je smjesa mikrokristaliničnog voska i sirovog parafina uz dodatak baznog ulja-brightstock solventa.

Primjenjuje se kao temeljni premaz navoza za porinuće brodova.

INA Bazna klizna mast odlikuje se odličnim svojstvom nosivosti, visokim talištem, vrlo dobrim svojstvom ljepljenja na drvenu podlogu, izvrsnom plastičnošću i otpornošću, te konzistentnošću. Za svako porinuće treba ponovo pripremiti temeljni premaz navoza s INA Baznom kliznom masti, sukladno planu porinuća broda.

Razina kvalitete - specifikacije

INA N 12-410

Svojstva	INA Bazna klizna mast	Metoda
Točka kapanja, °C	59	ISO 2176
Sadržaj ulja, % m/m	5	ASTM D 721
Penetracija, 0,1 mm		ASTM D 1321 (mod.)*
- kod 16 °C	18	
- kod 21 °C	23	
- kod 27 °C	34	
- kod 32 °C	60	
- kod 38 °C	140	
Plamište, °C	230	EN ISO 2592
Izgled	Svjetlo žuta mast	Vizualno

*ASTM D 1321(mod.) – penetracija se određuje opterećenjem igle sa 150 g.

Gore navedene vrijednosti su tipične, ne predstavljaju specifikaciju i mogu se mijenjati u okviru specifikacije bez prethodne obavijesti.